

# Enamo Grip®

Guía de aplicación · Terminación poliuretano

## 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie limpia, libre de polvo, tierra, grasas, aceites, esquemas mal adheridos y corrosión mal adherida. Hidrolavado a >3.500 psi (NACE N°5/SSPC-SP12) o granallado; Chlor\*Rid® para la limpieza química.

Puede aplicarse directamente sobre Rust Grip® o Moist Metal Grip® sin preparar la superficie, dentro de la ventana de aplicación. Debe estar completamente seca.

## 2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Bi componente (base + catalizador), mezcla 3:1 en volumen. Agitar con taladro a velocidad baja-media (≈2 min) evitando remolinos, levantando los sólidos decantados.

Período de inducción de 30 min a 21 °C (sobre 32 °C no es necesario). Una vez catalizado, usar el producto completamente.

## 3. CONDICIONES AMBIENTALES

Aplicar sobre sustrato seco, con temperatura mayor a 5 °C sobre el punto de rocío. En exteriores, sin pronóstico de lluvia durante la aplicación ni el día posterior.

## 4. APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Aplicable con brocha de cerdas suaves, rodillo para solventes o airless (1,5 gal/min a 3.300 psi, boquillas .011 a .015). Método cruzado a velocidad lenta-media.

Capas de 100 µm secas → 18 m²/gl. Se aplica sobre Rust Grip® o Moist Metal Grip® respetando la ventana de aplicación, una vez la capa precedente esté seca al tacto.

## 5. NOTAS DE SEGURIDAD

Manipular con los elementos de protección personal recomendados y tener siempre a mano la hoja de datos de seguridad. Mantener lejos de los niños, almacenar en un lugar fresco y seco y manipular siempre en envases originales debidamente rotulados.

DeltaPaint es **Distribuidor Autorizado** de BetaPaint

Comercialización, asesoría técnica e instalación de la línea de revestimientos BetaPaint en Chile.