

Rust Grip®

Guía de aplicación · Protección anticorrosiva

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie limpia y seca, libre de polvo, tierra, grasas, aceites, esquemas de pintura mal adheridos y corrosión mal adherida. El sustrato puede tener corrosión: Rust Grip® puede aplicarse sobre corrosión.

Hidrolavado a presión mayor a 3.500 psi (NACE N°5/SSPC-SP12); también sirven procesos abrasivos como granallado. Usar Chlor*Rid® para la limpieza química.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mono componente: no se diluye ni usa catalizador. Agitar con taladro a velocidad baja-media evitando generar vórtice o remolino (integraría humedad). Mezclar hasta obtener un color plata o gris claro (≈5 min), levantando los sólidos decantados.

Una vez abierta, usar el producto completamente o sellar la tapa para almacenar el sobrante.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Aplicar sobre sustrato seco, libre de humedad, con 3 a 5 °C por sobre el punto de rocío. En exteriores, sin pronóstico de lluvia durante la aplicación ni los 2 días posteriores.

4. APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Aplicable con brocha de cerdas suaves, rodillo para solventes o airless (1,5 gal/min a 3.300 psi, boquillas .013 a .017). Aplicar a velocidad lenta-media con método cruzado (lado-lado y arriba-abajo).

Espesor final 150 µm secas → 12 m²/gl; mínimo 100 µm secas → 18 m²/gl. Cura por humedad y temperatura. Admite top-coat de poliuretano una vez seco al tacto.

5. NOTAS DE SEGURIDAD

Manipular con los elementos de protección personal recomendados y tener siempre a mano la hoja de datos de seguridad. Mantener lejos de los niños, almacenar en un lugar fresco y seco y manipular siempre en envases originales debidamente rotulados.

DeltaPaint es **Distribuidor Autorizado** de BetaPaint

Comercialización, asesoría técnica e instalación de la línea de revestimientos BetaPaint en Chile.